

イージーピール性樹脂
VMX® グレード物性

グレード			PP容器用		PS・他容器用			PE容器用	
			X150F	X270F	Z120F	Z180F	Z100F	Y100F	Y150F
MFR(190℃、21.2N)	JIS K7210	g/10min	3.5	6.5	6.5	7	12	3.2	3.7
密度	JIS K7112	g/cm ³	0.91	0.93	0.93	0.93	0.91	0.96	0.95
引張降伏強さ	JIS K7113	MPa	13	15	10	13	19	12	11
引張破壊伸び	JIS K7113	%	700	10	650	630	880	30	30
曲げこわさ	JIS K7106	MPa	130	450	90	54	150	300	250
融点	DSC	℃	148	144	106	106	100	112	112
ビカット軟化温度	JIS K7206	℃	70	101	63	67	75	90	89
HAZE	JIS K7136	%	73	28	61	56	3	-	-
特徴			標準タイプ	耐熱性	標準タイプ	冷凍時 安定性	低温シール 透明性	ソフトピール	標準タイプ
主用途			ゼリー、プリン、 茶碗蒸し、玉子豆腐		ヨーグルト、 カップ麺	冷菓、 冷凍食品	ヨーグルト、 ゼリー	紙/PEカップ	

●表中の物性値は、弊社測定値の代表例であり、保証値ではありません。